



## ENROBÉ A FROID REACTIF A L'EAU – ADAPTÉ AU TRAFIC LOURD



- ▶ **Réparation immédiate et en toute saison des trous et nids de poule sur les routes, parkings, trottoirs, allées, cours, terrains...**
- ▶ **Prêt à l'emploi : permet une intervention manuelle rapide sur des sites à surface limitée et lorsque la remise en circulation est une contrainte forte.**
- ▶ **Durcit rapidement au contact de l'eau (30min), et atteint en 24h les performances d'un enrobé à chaud.**
- ▶ **Sans solvant, ne génère pas de COV. Liant en partie d'origine végétale.**
- ▶ **Résiste à tout type de trafic (même autoroutier).**
- ▶ **Applicable même à des températures négatives.**
- ▶ **Adapté au reprofilage localisé, aux reprises de tranchées, à la mise à niveau de regards, au scellement de tampons, au raccord de scellement de poteaux....**

### APPLICATION

Balayez les débris, la poussière et l'eau. Versez l'enrobé dans la cavité en le répartissant à la truelle en une seule couche, si la profondeur est  $\leq$  à 4 cm. Si la cavité est plus profonde, appliquez par couches successives de 5 à 6 cm d'épaisseur. Arrosez modérément de façon homogène la surface de l'enrobé. La quantité d'eau nécessaire est de l'ordre de 2 % du poids d'enrobé (500 g d'eau pour un seau de 25 kg). Trop d'eau retarde la prise et réduit les performances mécaniques. Compactez l'enrobé, à l'aide d'une dame à main, d'une plaque vibrante ou d'un cylindre. L'enrobé est circulaire (à vitesse lente) entre 15 et 45 minutes après son compactage pour les petites surfaces, et après 2 heures pour des surfaces plus importantes. Les temps de montée en cohésion sont à moduler selon les conditions météorologiques ambiantes du site.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : solide de couleur noire.  
Granulométrie : 0/4.  
Consommation : 25 kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur (2,5 kg par litre) environ.

### CONDITIONS D'EMPLOI

En hiver, ne pas employer le produit dans les trous qui viennent de recevoir des produits de salage. Stocker dans un endroit frais, sec, hors gel. Un seau ouvert doit être refermé, conservé dans un endroit sec et utilisé dans les 24 heures.

*Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*

**POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)



D3017-0221

