



SATIMUR AV



PEINTURE ÉMULSION SANS ODEUR POUR INTÉRIEUR



EU Ecolabel : FR/033/026

- Emulsion acrylique. Aspect satiné poché.
- Facile d'application. Séchage rapide
- Bon pouvoir opacifiant.
- Lessivable.
- Applicable même sur supports alcalins.
- Ne coule pas grâce à sa structure thixotrope.
- Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du nuancier "colorants universels".
- Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3%.

Revêtement pour la décoration intérieure des murs et plafonds de pièces sèches, lorsqu'un aspect satiné est recherché. Convient pour tous les locaux à fort trafic (couloirs, halls d'entrée, chambres d'hôpitaux, etc...). Applicable sur plâtre, plaques de plâtre, enduits à l'eau, enduits ciment, bétons, bois, agglomérés, papiers peints, anciennes peintures adhérentes soigneusement lessivées. SATIMUR AV est destiné également pour la mise en peinture des revêtements en toile de verre.

APPLICATION

Pour tous travaux neufs ou en réfection, les supports doivent être secs, sains et propres. Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

Pour les fonds pulvérulents, brosser soigneusement et dépoussiérer. Sur anciens fonds écaillants ou non adhérents, décaper soit par grattage, soit mécaniquement ou avec une solution détergente appropriée suivi d'un rinçage et d'un séchage de 48 heures. Effectuer les rebouchages nécessaires et poncer soigneusement. Les parties métalliques seront protégées par une couche de peinture antirouille type ANTIRUST 2 ou primaire antirouille type PRIMRUST 21.

SATIMUR AV s'applique en deux couches, à la brosse, au rouleau poils courts dilué de 0 à 3 % ou au pistolet dilué de 10 à 15 %, sur support absorbant diluer la première couche à 5%, à l'airless diluer de 4 à 5%.

Dilution et nettoyage du matériel : eau.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Rendement : Sur support moyennement absorbant : 8 à 11 m²/L (6 à 8 m²/kg).

Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

- Hors poussière : 20 mn.
- Sec au toucher : 1 h.
- Recouvrable : 12 h.

RENDEMENT 6 à 8 m ² /kg 8 à 11 m ² /L	ACRYLIQUE
2 COUCHES	EAU DILUTION NETTOYAGE
SEC 1 heure	12 h entre 2 couches

CONDITIONS D'EMPLOI

SATIMUR AV ne doit pas être mélangé avec d'autres peintures. Ne pas appliquer sur support en cours de dégel. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et au dessus de 30 °C.

Craint le gel. Produit spécifique aux usages et supports mentionnés. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES.

Liant : résine acrylique.

Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille I - Classe 7 b2.

Extrait sec : 63 %.

Densité à 20 °C : 1,32.

Règlementation COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient < 3 g/l COV.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D319-0416-4790

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Ecolabel : Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter les sites Internet www.ecolabel.eu ou www.ecolabels.fr.

