



# LACOBRIIL LACOBRIIL

## REVETEMENT SATINE

- Revêtement nitrocellulosique.
- Laisse un aspect satiné.
- Séchage rapide.
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Après séchage, donne un beau rendu.
- L'aérosol permet une application immédiate.
- Ne nécessite pas de dilution.
- Existe en blanc RAL 9010 ou en noir RAL 9005.

S'utilise comme revêtement sur le bois, le métal, pour le marquage au pochoir.

### APPLICATION

Dans tous les cas, s'applique sur un support sec et dégraissé.  
Agiter 2 minutes l'aérosol avant et pendant l'utilisation.  
Pulvériser uniformément en couches croisées à environ 25/30 cm du support.  
Laisser 5 minutes entre les couches et 30 minutes maximum.  
Après usage, retourner l'aérosol et appuyer quelques instants sur la valve pour éviter son obturation.

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Hors poussière : 3 à 5 minutes.  
Manipulable : 10 à 15 minutes.  
Dur : 2 heures.  
Pouvoir couvrant : 1,25 à 1,75 m<sup>2</sup>/aérosol (épaisseur couche 25 à 30 µ).  
Résistance à la chaleur : 100 °C environ.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Propulseur : Propane/Butane.  
Volume net : 500 ml.  
Poids net : 375 g.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D43-1004-4530/4540



POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

